



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路66号
电 话: 0769-22653892 传 真: 0769-22653316

版本: 2021年4月30日

户内抗泛黄消光剂 T-339D (TDS)

一、概述: T-339D 是一种不含蜡、基于树脂的添加型消光剂, 用于环氧/聚酯混合型粉末涂料的消光; T-339D 与固化促进剂 T-23 配合使用加量 2-4%, 可提供 160°C/20min 或 170°C/15min 固化的光泽 5% 以上的消光粉。

二、技术指标:

外观: 浅黄色粉末

熔程温度: 100~120°C

含固量: >98%

堆密度: 500~600 克/升

三、参考配方:

岳化环氧 014U	300
光华聚脂 1156B (50/50)	240
流平剂 T-988A	10
增光剂 T-701A	7
安息香	3
碳黑	7
消光钡 44HB	390
固化促进剂 T-23	10
消光剂 T-339D	40

备注: 1、160°C/20min 或 170°C/15min 固化, 光泽 5-10%, 正冲 50kg.cm。

2、T-23 固化促进剂与环氧反应比例为 1:6, T-339D 加量 2-4%。

四、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 25KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30°C 的室温下有效期为两年。