



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号

电 话: 0769-22653892 传 真: 0769-22653316

版本: 2022 年 10 月 15 日

干粉流动剂 T-935

一、**概述:** 干粉流动剂适量加入能提高粉末的疏松度及流平, 改善喷粉时的吐粉、堵枪现象及提高死角上粉率; 尤其适用于金属及珠光粉末体系。其中 T-935 粒径比 T-933 更细, 效果更明显。

二、技术指标:

外 观: 白色粉末 熔程温度: 135~145℃ 含固量: >99%

三、用法及用量:

外加总量的 0.3~0.5%。

四、**包装与贮存:** 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 10KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30℃ 的室温下有效期为两年。